

2. 各種合成繊維ロープの試験結果

強伸度比較表

三つ打ちロープ

No.	品名		実測太さ	線密度	24時間水中浸漬		引張強さ	破断時の伸び率	線密度当りの強さ
					含水率	収縮率			
①	マニラ	乾湿	12.5 mm	104 g/m	%	%	1.15 tf	13 %	11.1 kgf/9 ^m
			13.9						
②	ナイロン	乾湿	12.0	86.5	15	1.3	3.54	52	40.9
			12.2						
③	テトロン	乾湿	12.0	108	12	0	3.45	31	31.9
			12.0						
④	クレモナS-V E (ポリエステル混紡)	乾湿	12.3	86.5	34	3.5	1.58	37	18.3
			12.6						
⑤	ポリエチレン	乾湿	12.2	73.8	11	0	1.80	32	24.4
			12.2						
⑥	キョーレックス	乾湿	12.0	74.0	14	0	2.52	30	32.7
			12.0						
⑦	ダンライン	乾湿	12.0	73.0	7	0	2.10	33	28.8
			12.0						
⑧	マリンタフ	乾湿	12.2	79.7	6	0	2.49	24	31.2
			12.2						

エイトロープ

①	ナイロン	乾湿	12.5	90.3	37.2	1.6	3.47	51	38.4
			12.6						
②	テトロン	乾湿	12.2	110	25.2	0	3.45	31	31.4
			12.2						
③	ポリエチレン	乾湿	12.4	71.4	27.7	0	1.78	31	24.9
			12.4						
④	キョーレックス	乾湿	12.2	71.5	12.1	0	2.60	30	33.9
			12.2						
⑤	PPマルチ	乾湿	12.5	67.0	42.0	0	2.20	41	32.8
			12.6						
⑥	ダンライン	乾湿	12.1	72.5	9.2	0	2.10	37	29.0
			12.1						
⑦	マリンタフ	乾湿	12.1	71.2	9.1	0	2.33	35	32.7
			12.1						

トエルロープ (M規格)

①	ナイロン	乾湿	12.3	98.0	26	1.5	3.90	33	39.8
			12.4						
②	テトロン	乾湿	12.4	111	19	0	3.70	19	31.4
			12.4						
③	キョーレックス	乾湿	12.7	73.9	13	0	2.64	17	35.7
			12.7						

タフレロープ

①	ナイロン	乾湿	12.0	94.0	34	1.6	4.10	34	43.6
			12.2						
②	テトロンS	乾湿	12.3	121	21	0	4.65	23	38.4
			12.3						
③	タフレT.N	乾湿	12.4	108	26	1.0	4.40	29	40.7
			12.5						
④	バイレン	乾湿	12.4	77.0	34	0	2.70	30	35.1
			12.5						

強伸度曲線（乾時）

